Certificate of Analysis

Properties	Unit	Lot NO. / Specification	2308262	2310041	2310072	2310101	2310252	2310271	2312032
Appearance	---	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead
Purity	Wt %	99.98 min.	99.97	99.97	99.97	99.96	99.96	99.96	99.97
Free Phenol Content	ppm	100 max.	6	4	5	8	7	7	2
O,P-BPA Content	ppm	500 max.	137	161	141	175	165	163	107
Moisture Content	ppm	1000 max.	529	501	522	531	556	548	464
Molten Color	APHA	25 max.	15	15	15	15	15	15	15
Melting Point	℃	156.5 min.	156.7	156.8	156.8	156.7	156.8	156.7	156.7
Ash Content	ppm	20 max.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Iron Content	ppm	1 max.	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

Certificate of Analysis

Properties	Unit	Lot NO. / Specification	3307132	3307102	3307032	3307012	3306302	3306292	3306272
Appearance	---	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead
Purity	Wt %	99.98 min.	99.97	99.97	99.97	99.97	99.97	99.97	99.97
Free Phenol Content	ppm	100 max.	4	4	5	4	3	4	4
O,P-BPA Content	ppm	500 max.	129	125	125	140	132	139	131
Moisture Content	ppm	1000 max.	458	452	462	455	452	466	459
Molten Color	APHA	25 max.	15	15	15	15	15	15	15
Melting Point	℃	156.5 min.	156.8	156.8	156.8	156.7	156.8	156.7	156.8
Ash Content	ppm	20 max.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Iron Content	ppm	1 max.	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

Certificate of Analysis

Properties	Unit	Lot NO. / Specification	4312093	4312074	4312073	4312083	4312071	4312063	4312054
Appearance	---	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead	White bead
Purity	Wt %	99.98 min.	99.97	99.97	99.97	99.97	99.97	99.96	99.97
Free Phenol Content	ppm	100 max.	3	4	2	3	3	4	7
O,P-BPA Content	ppm	500 max.	140	119	100	142	156	149	145
Moisture Content	ppm	1000 max.	471	472	476	471	473	476	473
Molten Color	APHA	25 max.	15	15	15	15	15	15	15
Melting Point	℃	156.5 min.	156.8	156.8	156.9	156.9	156.8	156.8	156.9
Ash Content	ppm	20 max.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Iron Content	ppm	1 max.	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1